

Ficha Técnica - BONDSPUMA

DESCRIÇÃO

Espuma monocomponente de poliuretano em spray auto-expansiva sem CFC que atinge expansão homogênea de 10 vezes seu tamanho original após aplicado.

É indicado para vedação em dutos de ar condicionado, isolamento térmico em telhados ou folgas, reparos em câmaras de refrigeração, fixação de caixilhos e batentes, reparos em para choques em geral, preenchimento em latarias e alvenaria, adere com perfeição em metais, madeira, fórmica, vidro, policarbonato, fibra de vidro, fibro cimento, cerâmicas, louças, mármore, pedras, e boa parte de plásticos. Muito usado na construção civil e setor automotivo.

Após a cura pode ser cortado com estilete e pintado.



BSP 500 - Lata 500ml / 350g

CARACTERÍSTICAS

- Cor: Amarela
- Conteúdo do Envase: 340 – 490g
- Volume Envase: 500ml
- Resistência à flexão: 1,32 Kg/cm²
- Resistência à compressão: 0,68 Kg/cm²
- Resistência à tração: 1,56 Kg/cm²
- Resistência à cisalhamento: 1,26 Kg/cm²
- Densidade do núcleo: 27,50 Kg/m³
- Densidade global da espuma: 46,90 Kg/m³
- Compressão (KPA): 40
- % Célula: 60-85
- Estabilidade Dimensional: <+/- 5%
- Tempo de pega - Taack Free: 15 minutos
- Tempo de cura parcial /total: 30 min / 6 horas
- Resistência à temperatura: - 162°C À 121°C
- Resistência á solventes: Boa
- Toxicidade: Nula
- Tempo de validade: 18 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

- Agitar vigorosamente a embalagem.
- Após rosquear o bico aplicador utilizar a embalagem de cabeça para baixo para total aproveitamento.
- Acionar o gatilho gradativamente até a saída do produto.
- Deixar um espaço maior que a metade do volume total para expansão.
- Após curado corte o excesso com um estilete e pintar se necessário.
- Use **VEDAG** para finalizar o acabamento dependendo do serviço.
- Para limpeza usar acetona, thinner ou aguarrás.
- Mantenha uma porção de espuma no bico aplicador logo após o uso, e remova somente quando reutilizá-lo.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

PRECAUÇÕES AO USO

- Usar óculos, luvas e em local ventilado e tomar cuidados inerentes a produtos inflamáveis, armazenar na sobra e bem arejado.
- Evitar inalação.
- Evite contato com a pele, se houver contato é **DIFÍCIL REMOÇÃO**.

COMPOSIÇÃO

- Diphenyl, di-isocyanate, Butano e Propano como propelente..

EMBALAGENS DISPONÍVEIS À VENDA

- Fornecidos em tubos de 350g , 490g / 500ml e 640g / 650ml
- Caixa com 6 unidades



GARIN & CIA LTDA.

Rua Ipê, 163 – Vila Industrial - Barueri - SP - CEP: 06413-680

Ficha Técnica Bondspuma

Fone : (11) 4161-1600 – Fax: (11) 4161-3924 - CNPJ: 048.922.009/0001-86

Indústria Brasileira - www.garinbrasil.com.br @- ultrabond@garinbrasil.com.br