

Ficha Técnica – SILICONE BOND CINZA-Automotivo

DESCRIÇÃO

Adesivo a base de Silicone acético anti-fungos com elasticidade e resistência a trações, variações de temperatura e umidade, desenvolvido para inúmeras aplicações automotivas e industriais. Evita vazamentos em juntas de bombas ou partes que necessitam de vedação reforçada, elimina vibrações em chapas ou instrumentos repelindo a água e evitando impactos, boa resistência a fluídos em geral, usado em latarias, motores, vidros, plásticos mantém suas características sem ressecar por muitos anos.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Aparência: | Pasta |
| Cor: | Cinza |
| Cura: | Acética |
| Formação de Película: | Aprox. 15 minutos |
| Cura Parcial: | Aprox. 24 horas |
| Temperatura de trabalho: | -30°C a +120°C |
| Solventes: | Thinner ou vaselina em pasta |
| Validade: | 18 meses |

INSTRUÇÕES PARA USO

- As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura.
- Cortar o bico plástico de acordo com a largura da superfície a ser aplicada.
- Para retocar a aplicação aplainar com uma espátula durante os 5 minutos iniciais.
- Limpar as partes com excesso de produto com uma toalha de papel.
- Após o uso retire o bico, deixe de lado e feche a bisnaga.
- Para reutilizar o bico plástico com o silicone vulcanizado (seco) é só retirar o excesso.

PRECAUÇÕES AO USO

- **SILICONE BOND Automotivo** não é um produto inflamável, deve ser utilizado em local ventilado. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Evite contato prolongado do produto com a pele, se houver irritação lave com bastante água a região atingida e procurar atendimento médico imediatamente.
- Liberação de odor de ácido acético (vinagre), no momento da aplicação.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

COMPOSIÇÃO

- Polidimetilsiloxanos, sílica amorfa e reticulante.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS À VENDA

- Caixas de embarque com 12 cartelas de 50g



SAC – 050 Bisnaga 50g – Cinza - Automotivo



GARIN & CIA LTDA.

Rua Ipê, 163 – Vila Industrial - Barueri - SP - CEP: 06413-680

Ficha Técnica Silicone Bond Automotivo

Fone : (11) 4161-1600 – Fax: (11) 4161-3924 - CNPJ: 048.922.009/0001-86

Indústria Brasileira - www.garinbrasil.com.br @- ultrabond@garinbrasil.com.br