



Cartucho
400g

PU ACM

DESCRIÇÃO

PU ACM é um selante monocomponente a base de Poliuretano híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para vedação e acabamento de juntas em fachadas de alumínio composto (ACM). Com maior flexibilidade, aderência e cores duradouras, mesmo quando expostos a raios UV e demais intempéries.

APLICAÇÃO

PU ACM é recomendado para as seguintes aplicações: acabamento e preenchimento de juntas em fachadas de ACM; juntas de dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 20%; vedação de telhados; vedação perimetral de vidros e esquadrias de alumínio; acabamentos e rejuntamentos em geral; tubulações, portas, janelas, calhas, rufos e dutos.

DESTAQUES

•Adesivo Premium de Poliuretano Híbrido Profissional •Extra forte •Flexibilidade permanente •Alta performance •Cola debaixo d'água •Baixo VOC •Não escorre e pode ser aplicado na vertical

VEDA, COLA E DÁ ACABAMENTO: juntas de dilatação, juntas de pisos, alvenaria, rodapés, esquadrias, batentes, toldos, calhas, rufos, pias, box de banheiros, caixas d'água, acabamentos em geral e muito mais.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Branco, cinza e preto.
Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.
Odor: Fraco odor, característico.
Solvente antes da cura: Álcool.
Solvente depois da cura: Remoção mecânica.
Formação de película superficial: Aprox. 30 min.
Cura parcial: Aprox. 6h.
Cura total: Aprox. 48h.
Resistência à temperatura: Até +80°C.
Dureza (Shore A): 40 a 50.
Densidade: 1,70 g/cm³.
Máxima resistência à tração: 0,6 N/mm².
Tensão da ruptura: 1,0 min.
Alongamento à ruptura: 110%.
Flexibilidade: Alta.
Impermeabilidade: Sim.
Adesividade: Excelente.
Resistência mecânica: Excelente.
Pintura: Aceita.
Módulo a 100% (Mpa): 0,6 min.
Capacidade de movimentação: +/- 20%.
Resistência UV: 1.800.
Validade: 18 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, umidade, tinta remanescente, partículas soltas ou qualquer outra contaminação. Aplicar o produto em forma de filetes ou de modo a preencher totalmente a junta entre os materiais. Para obter um perfeito acabamento, use fita adesiva como guia. Se necessário, o produto poderá ser pintado após sua cura total. A cura é desencadeada pela umidade relativa do ar. Tempo aproximado de secagem ao toque: 60min e 24h (total). Em dias secos a secagem é mais lenta. Rendimento linear aproximado 4x4mm: 15 metros. Solvente: Álcool.

PRECAUÇÕES

Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre. Não é recomendado para colagem de vidros do tipo Structural Glazing. Necessária a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para aplicação do produto (óculos de proteção e luva de látex). Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Elastômero monocomponente a base de Polímero híbrido.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
PPMB-400	Cartucho 400g	Branco	7896094504943		

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.