



Cartucho
445g

PU HIGH TACK

DESCRIÇÃO

PU High Tack é um adesivo monocomponente formulado com polímero híbrido e silanos modificados. Oferece aderência imediata de alta performance, suportando cargas de 400 kg em uma ampla variedade de superfícies com área de contato de 20 cm² (exceto PE, PP e PTFE). É ideal para aplicações em metais, concreto, alvenaria, pedra natural, mármore, cerâmica, azulejos, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros materiais. Pode ser utilizado sob qualquer condição climática, inclusive em substratos úmidos. Livre de solventes e com proteção contra raios UV, o PU High Tack é indicado tanto para uso interno quanto externo, aceita pintura e não provoca manchas no material aplicado.

APLICAÇÃO

APLICAÇÕES: Recomendado para fixação e vedação em projetos da construção civil e industrial. Ideal para colagens flexíveis de painéis, perfis, cubas, espelhos, ripas, rodapés e muito mais. Garante excelente aderência em diversas superfícies, como: aço comum ou galvanizado, alumínio, alvenaria, cerâmica, azulejos, cimento, madeira compensada, concreto, drywall, espelhos, ferro, granito, inox, louça sanitária, madeira, mármore, MDF, metais em geral, pedra natural, telhas (inclusive de amianto), vidro e outros.

DESTAQUES

- Adesivo de Poliuretano Híbrido Profissional • Extra forte
- Alta performance • Cola debaixo d'água
- Diversas aplicações na Construção Civil • Adere em concreto, granito, vidro, madeira, metal e muito mais

VEDA DÁ ACABAMENTO: juntas de dilatação, juntas de pisos, rodapés e paredes, esquadrias e batentes, calhas e rufos, alvenaria, acabamentos em geral e muito mais.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Branco, cinza e preto.
Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.
Odor: Fraco odor, característico.
Solvente antes da cura: Álcool.
Solvente depois da cura: Remoção mecânica.
Formação de película superficial: Aprox. 30 min.
Cura parcial: Aprox. 6h.
Cura total: Aprox. 48h.
Resistência à temperatura: Até +80°C.
Dureza (Shore A): 40 a 50.
Densidade: 1,70 g/cm³.
Máxima resistência à tração: 0,6 N/mm².
Tensão da ruptura: 1,0 min.
Alongamento à ruptura: 110%.
Flexibilidade: Alta.
Impermeabilidade: Sim.
Adesividade: Excelente.
Resistência mecânica: Excelente.
Pintura: Aceita.
Validade: 18 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

As superfícies a serem unidas devem estar limpas, secas, sem oleosidade, tinta remanescente ou partículas soltas. Aplicar o produto em forma de filetes ou de modo a preencher totalmente a junta entre os materiais. Para obter um perfeito acabamento, use fita adesiva como guia. Se necessário, o produto poderá ser pintado após sua cura total. A cura é desencadeada pela umidade relativa do ar. Tempo aproximado de secagem ao toque: 60min e 24h (total). Em dias secos a secagem é mais lenta. Solvente: Álcool.

PRECAUÇÕES

Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre. Não é recomendado para colagem de vidros do tipo Structural Glazing. Necessária a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para aplicação do produto (óculos de proteção e luva de látex). Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO: Polímeros silanizados, carbonatos e plastificante.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
PPHB-445	Cartucho 445g	Branco	7896094504950		

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.