

SILICONE NEUTRO INCOLOR

Cartucho
280g

DESCRIÇÃO

Adesivo a base de borracha de silicone incolor de cura neutra. Elasticidade permanente de alta resistência. Não resseca, não trinca e tem forte adesão em materiais não porosos, como: metais, vidros, louças, azulejos, alguns plásticos etc.

APLICAÇÕES

Silicone Neutro Incolor é ideal para a montagem de caixilhos em janelas, vedação em box de banheiro, pias, automóveis, barcos, caixas d'água, telhados, etc. Também pode ser usado para colagem de aquários.

DESTAQUES

• Cura neutra • Fácil de aplicar • Impermeável • Flexível • Isolante • Não trinca • Não resseca • Não tóxico • Não escorre

VEDA COM ACABAMENTO: pias e sifões, banheiras, box de banheiros, balcões de cozinha, telhados e emendas, trincas em telhas, calhas e rufos, esquadrias de alumínio, frestas em móveis, automóveis, barcos, caixas d'água e muito mais. COLA E VEDA: aquários.

CARACTERÍSTICAS

Cor: Incolor.
Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.
Odor: Neutro.
Solvente antes da cura: Água raz ou thinner.
Solvente depois da cura: Remoção mecânica.
Formação de película superficial: Aprox. 10 min.
Cura parcial: Aprox. 6h.
Cura total: Aprox. 48h.
Obs: Tempo de cura varia com quantidade de produto aplicada. Normalmente pequenas quantidades de produto secam mais rápido.
Resistência à temperatura: -30°C a +180°C.
Dureza (Shore A): 20 a 30.
Densidade: 0,98 g/cm³.
Máxima resistência à tração: 0,8 N/mm².
Resistência ao rasgo: 5,0 N/mm.
Alongamento à ruptura: 200%.
Flexibilidade: Alta.
Impermeabilidade: Sim.
Adesividade: Boa.
Resistência mecânica: Boa.
Pintura: Não aceita.
Validade: 18 meses.

MODO DE USO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do silicone.

APLICAÇÃO: Aplicar o produto de forma contínua. Faça o retoque imediatamente após a aplicação para alisar o silicone e remover imperfeições, usando uma espátula ou com os dedos untados de detergente ou sabão. Deixar secar. Manter o cartucho/bisnaga desentupido para a próxima aplicação, removendo o bico aplicador e colocando um pedaço de saco plástico grosso entre o bico e a saída do produto. Fazendo isso, evita-se que o silicone cure na saída do cartucho, entupindo o mesmo. Se entupir, recorte o silicone endurecido na saída do cartucho com uma lâmina (somente furar não vai desentupir o bico).

LIMITAÇÕES

Não aplicar em plásticos* à base de polietileno, polipropileno, nylon® e politetrafluoretileno. Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Mantenha fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

PRECAUÇÕES

ATENÇÃO / ADVERTÊNCIA: Provoca irritação à pele, reações alérgicas cutâneas e irritação ocular grave.

PREVENÇÃO: Cuidados Pessoais: Use luvas de proteção e óculos de segurança durante o manuseio. Higiene: Lave cuidadosamente as mãos após a aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS: Contato com a Pele: Lave a área afetada com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou reação alérgica cutânea, consulte um médico. Contato com os Olhos: Enxágue cuidadosamente com água por vários minutos. Se a irritação ocular persistir, consulte um médico.

MEIO AMBIENTE E DESCARTE: Meio Ambiente: Evite a liberação do produto no meio ambiente. Descarte: Descarte o conteúdo e a embalagem em conformidade com as regulamentações locais vigentes.

Consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) para mais informações.

COMPOSIÇÃO

100% Silicone monocomponente de cura neutra.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
SSNI-280	Cartucho 280g	Incolor	7896094502475	12	17896094502472

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variação de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.