

CLEAR FIX



Cartucho
280 g

Balde
4 kg

DESCRIÇÃO

Vedag Clear Fix é um adesivo acrílico único em sua categoria. Resina pura a base de água, sem cargas, com altíssima resistência a intempéries. Depois de curado, torna-se totalmente incolor e impermeável a água e alguns solventes. Vedag Clear Fix é um selante de resinas acrílicas a base de água, e aditivos. Ecológico, sem solventes, sem cheiro, não tóxico, não agride o meio ambiente. Com excelente durabilidade, longa validade, não endurece na embalagem depois de armazenado. Possui alta resistência às intempéries, sol e chuva, ótima aderência em diversos materiais, boa resistência mecânica e flexibilidade permanente, não escorre, não trinca, fácil de aplicar, totalmente impermeável após seco e antimoho.

APLICAÇÕES

Vedag Clear Fix é indicado para colagens ou vedações em madeiras, azulejos, alvenaria, pedras, tecidos, papelão, EVA, PVC flexível, isopor®, plásticos, vidros, metais, porcelanas, telhas em geral etc. Excelente poder de impermeabilização em lajes, telhados, alvenaria etc. Ideal também para colagem de pisos vinílicos, carpetes, rodapés em geral e laminados de madeira. Ótima adesão quando usado em materiais porosos, como alvenaria, cerâmicas, pedras, madeira, espuma, tecidos, isopor etc.

DESTAQUES

Branco quando aplicado, incolor depois de curado • A base de água: ecológico, sem solventes, sem cheiro e não tóxico • Veda, cola e impermeabiliza • Maior durabilidade a intempéries • Prático e fácil de usar • Para ambientes internos e externos • Pode ser pintado.

COLA: azulejos, carpetes, gesso, madeiras, espumas, isopor®, alvenaria e muito mais.
VEDA: esquadrias, cerâmicas, louças sanitárias, lajes, alvenaria em geral, madeiras e muito mais.

CARACTERÍSTICAS

Cor ao aplicar: Leitoso.
Cor após secar: Incolor.
Aspecto: Pasta. Não escorre. Tixotrópico.
Odor: Característico.
Solvente antes da cura: Água.
Solvente depois da cura: Remoção mecânica.
Formação de película superficial: Aprox. 20 min. Em fina camada de aplicação.
Cura parcial: 24h (em dia quente) *dependendo da quantidade.
Cura total: Aprox. 48h. A cura depende muito da quantidade aplicada.
Resistência à temperatura: -10°C a +120°C.
Dureza (Shore A): 40 a 50.
Densidade: 1,03 g/cm³.
Máxima resistência à tração: 0,8 N/mm².
Resistência ao rasgo: 5,0 N/mm.
Alongamento à ruptura: 200%.
Flexibilidade: Excelente.
Impermeabilidade: Sim.
Adesividade: Excelente.
Resistência mecânica: Excelente.
Pintura: Não.
Validade: Indeterminada.

MODO DE USO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem estar sem partículas soltas, graxa, mofo, gorduras ou tudo que possa dificultar a adesão. Usar uma escova de aço ou lixa para remover as partículas soltas. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

APLICAÇÃO: Aplicar com uma espátula e modelar se necessário. Em superfícies planas, uma segunda aplicação pode ser necessária para nivelamento, pois o produto apresenta pequena contração ao secar. Para alisar o produto, umedeça os dedos e passe sobre o produto. **IMPORTANTE:** Não aplicar o produto em lugares úmidos. Antes de sua secagem total é recomendável que evite contato com água, pois o produto pode dissolver-se. Após a secagem total, tem ótima resistência à água e intempéries e aceita ser pintado.

SECAGEM: Em temperatura ambiente de aproximadamente 25°C seca ao toque em 3 horas depois de aplicado. A cura parcial ocorre em 24 horas e total em 72 horas, dependendo da quantidade aplicada. Normalmente pequenas quantidades secam em 24 horas ou menos, aplicado em finíssimas camadas a secagem é rápida.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em um local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais, e protegido de fontes de calor.

PRECAUÇÕES

Use EPIs. Pode irritar os olhos. Remova excessos com pano úmido. Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão. Em caso de contato com olhos: lave com água corrente por 15 minutos e consulte um médico se necessário. Em caso de ingestão: Não provoque vômito e consulte um médico. Evite liberar no meio ambiente. Descarte conforme regulamentações locais. Produto não classificado como perigoso (ABNT NBR 14725). **MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** A FDS (Ficha de Dados de Segurança) pode ser visualizada e baixada no site www.garinbrasil.com.br.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas elastoméricas, aditivos, conservante e fungicida.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VCFI-280	Cartucho 280g	Incolor	7896094599529		
VCFI-4.0	Balde 4 kg	Incolor	7896094599604		

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.